

ISONEM® FLOOR PAINT



Краска для теннисных кортов

ISONEM FLOOR PAINT материал для облицовки, однокомпонентный, на водной основе, цветной акриловый. Площади использования **ISONEM FLOOR PAINT** не заполняет пылью внешнюю и внутреннюю площадь из бетона и цемента. Для декоративной поверхности (не иметь постоянного контакта с водой):

•Гаражи и стоянки •Пешеходные тротуары, мостовые, места дорожного движения т.д. •Теннисные корты, места для игр и развлечений

Особенности/Выгоды:

•Однокомпонентный, на водной основе •Хорошо амортизирован •Высокое сопротивление УФ лучей. Не меняет цвета, не образует трещин.
•Плотное покрытие •Высокое сопротивление и эластичность

Технические особенности:

•Структура / вид: Жидкость •Цвет: Оксидно-красный, темносерый, темнозеленый, белый (При необходимости создание других цветовых оттенков.) •Химический состав акриловая смола на водной основе •Плотность ~ 1.50 + 0,05 кг/и (при +20°C) •Толщина ~ 120 микронс К.Ф.К для 2 слоев (подкладка + облицовка) •Сопротивление тяготения 2,28 кг/см² •Сопротивление прилипания > 1.5 Н/мм² •Разрыв удлинения %200 •Период высыхания: 24 часа (полная высыхание)

Применение:

Наносится 2 – 3 слоя. На пористой поверхности, первый слой рекомендуется развести водой на %10. Таким образом, закрыть все пористые поверхности будет проще. Обычно, достаточно 2 слоев. В зависимости от сложности поверхности и цвета, выполняют третий слой.

Детали применения:

•Расходы ~ 0.20 - 0.25 кг/м²/на каждый слой. •Расходы зависят от некоторых условий: проводимость поверхности, форма, шероховатость, а также убытки материала. •Подготовка поверхности: Очистить от цементного раствора бетонные поверхности, используя эрозийное снаряжение. Создать открытую пористую поверхность. Не использовать тонкий бетонный раствор. •Ремонт поверхности проводят, заполняя пустоты. Используют ремонтный раствор **ISONEM M 03**, выравнивают поверхность. •Перед применением очищают поверхность от пыли, слабых и неустойчивых деталей при помощи кисти или пылесоса.

ISONEM FLOOR PAINT продукт готов к использованию. Перед применением тщательно перемешать.

Продолжительность перемешивания 2 минуты

Материал для перемешивания: **ISONEM FLOOR PAINT** электрические приборы с низкой скоростью (300-400 скор./мин) или др.приборы.

Метод применения /Приборы:

Наносят малярным валиком или кистью короткой и средней длины. Также возможно использование распылителем. Использование распылителя установлено опытом. Для наилучшего результата советуем наносить второй слой. Время ожидания между слоями 4 часа. На протяжении процедур температура поверхности должна составлять +10°C.

После использования очистить все приборы водой.

Методы чистки/Ухода:

Для наилучшего сохранения внешнего вида, после применения поверхность **ISONEM FLOOR PAINT** очистить пылесосом от мекских остатков. На протяжении 2 недель не выполнять влажную чистку. Не использовать эрозийные чистящие средства или приборы.

УПАКОВКА: Ведро 18 кг

ХРАНЕНИЕ: Не открытая и не поврежденная упаковка хранится в сухом помещении при температуре от +5 °C до +30 °C, срок хранения 12 месяцев. Беречь от мороза.

